

**KIMICAR SRL**

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C  
Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240  
<http://www.kimicar.it> - e mail: [info@kimicar.it](mailto:info@kimicar.it)

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189  
N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189  
R.E.A. PV. 221363

# 072 **DECAP**

## Technische Informationen

Produkt mit hoher beizender und bleichender Wirkung, geeignet für Edelstahl, insbesondere nach dem Schweißen, zum Bleichen der geschwärzten oder verdunkelten Teilen.

Auch für die Aufhellung der inneren und äußeren Teilen von Tanks. Es entfernt den bläulichen Schmutzrand, der vom Transport aggressiver chemischen Stoffe verursacht ist.

Es entfernt Oxyd aus Eisenmetallen, Gusseisen, Kupfer und Zink.

**ZUSAMMENSETZUNG:** Mischung Säuren, durchdringender Mittel, zu über 90% biologisch abbaubarer nicht-ionischer Tensiden.

**PH:** pH 1

### GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

**FÜR SCHWEIßEN AUF EDELSTAHL UND GUSSEISEN:** den Metallteil in das pure Produkt 20-30 Minuten tauchen, wenn nötig den Teil auch bis 2 Stunden einweichen, mit einem Schwamm oder einer Bürste wischen und reichlich abspülen. Wenn die Größe der Teilen erlaubt das Bad nicht, das Produkt direkt auf den Teil geben, 20-30 Minuten warten, wenn nötig das Produkt noch einmal geben, abspülen.

**FÜR EDELSTAHLTANKS:** das 1:1 bis 1:10 verdünnte Produkt sprühen oder mit einer Bürste geben, 10-20 Minuten wirken lassen und reichlich spülen.

**FÜR KUPFER UND ZINK:** Metallteilen in das 1:20-30 mit Wasser verdünnte Produkt 5-10 Minuten tauchen. Wenn nötig, nach einigen Testen auf Probestücke, die Konzentration erhöhen. Reichlich spülen.

**EMPFEHLUNGEN:** Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

**VERPACKUNG:** 12-25-60 kg. Kanister.